



PŘÍLOHA č. 3



Státní zdravotní ústav
Laboratoře Centra zdraví a životních podmínek
OS a NRC pro faktory vnitřního prostředí
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Tel.: +420 2 6708 2249 Fax: +420 2 6708 2430 E-mail: zdravust@szu.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1206.3

Protokol o výsledku laboratorních zkoušek č. 12/07/087
Stanovení organických látek (VOC) podle SOP 1/12

Zadavatel

Název zadavatele: Výzkumný ústav pozemních staveb, Certifikační společnost s.r.o.			
Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Keim, CSc., ředitel AO 227			
Adresa: Pražská 16/810, 102 21 Praha 10			
IC: 25052063	Tel.: 241412480	Fax: 261217181	E-mail: labor@vups.cz

Zakázka

Č. jednací: CZŽP 18-1198/07	Č. expertizy: 071183
-----------------------------	----------------------

Vzorek

Č. vzorku: 12/07/087 – Flexibuild deska, varianta Basic (základní typová varianta)			
Označení (typ): dřevo			
1. Výrobce: VUVL a.s. Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno			
2. Dovozce:			
Popis vzorku: deska testovaného materiálu o rozměrech 40x40 cm, zabalená a označená dle požadavků SOP 1/12			
Předal: poštou	Přijal: Ing. Petr Gajdoš	Datum převzetí: 21.8.2007	Zkouška provedena ve dnech: 30.8.2007 – 13.9.2007

Prohlášení laboratoře

Výsledky měření a zkoušek se týkají pouze předmětu vyšetření a nenahrazují jiné dokumenty (např. správního charakteru), které jsou orgány státního odborného dozoru podle specifických požadavků vyžadovány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zkušební protokol reprodukovat jinak než celý.

Vyhotovil Ing. Petr Gajdoš	Razítko:	Podpis technického vedoucího laboratoře:
V Praze dne: 17-9-2007		 ing. Petr Gajdoš

Požadované zkoušky

Stanovení VOC

Zkušební metoda:

Zkouška byla provedena podle standardního operačního postupu č. SOP 1/12 (evid. pod poř. číslem 23 v „Příručce kvality“)


Výsledek stanovení:

12/07/087 - Flexibuild deska, varianta Basic

n	Číslo vzorku	sloučenina	Koncentrace [µg/m ³]	nejistota měření [@] ± [µg/m ³]
1	12/07/087	terpen	32,8	7
2		n-alkany (směs)	4,3	1
		Celkem	37,1	8

[@] uváděná standardní nejistota měření je počítána za použití koeficientu k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti cca 95 %.

----- konec protokolu -----




podpis technického
vedoucího laboratoře

ZÁVĚR:

Z Vašich podkladů a výsledků analýz, vyplývá, že se z výrobku Flexibuild deska, varianta Basic (základní typová varianta) firmy VUVL a.s. Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno NEUVOLŇUJÍ TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY.

Tento posudek platí pro vzorky námi posuzované, odpovídající výsledkům testu stanovení emise těkavých organických látek a předložené dokumentaci dodané do SZÚ zadavatelem – firmou Výzkumný ústav pozemních staveb, Certifikační společnost s.r.o.

Odkoušené vzorky nebudou uschovány.


STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Centrum zdraví vedoucí Centra zdraví a životních podmínek
a životních podmínek
Srobarova 48
100 42 Praha 10

Přílohy:

1. Název příloh a počet
 - a. Protokol o výsledku laboratorních zkoušek č. 12/07/087 - Stanovení organických látek (VOC) podle SOP 1/12 (2 strany)